



ELÉRHETŐSÉGEK:
TELEFON: RICZU GYULA 06-20-779-1004
FAX: 06-27-788-433
E-MAIL: INFO@TECHFOL.HU
WEB: WWW.TECHFOL.HU

Megfelelőségi nyilatkozat

A termék neve : Pvc vízszigetelő fólia és lemez.
A termék forgalmazója, és márkaneve: TECHFOL.

Kijelentem, hogy a termék

a 89/106/EGK számú irányelv rendelkezéseivel összhangban a szabvány utasításainak megfelelően, a termék a termékgyártási szabványoknak megfelelő.

Gyártási szabvány: STN EN 13967: 2006, Vízszigetelő szalagok és fóliák. Műanyag és gumiszalagok és fóliák a nedvesség ellen, beleértve a nyomásvíz elleni műanyag és gumiszalagokat és fóliákat.

	Anyag vastagság						
	0,6mm	0,7mm	0,8mm	1,0mm	1,2mm	1,5mm	2,0mm
Tűzveszélyességi osztály	E osztály, nem tűzveszélyes						
Víznyomás állóság	megfelel 60 kPa-6118kgf/m ²						
Szakadási ellenállás							
-Hosszirányú	30N	50N	110N	235N	310N	305N	370N
-Keresztirányú	45N	55N	75N	225N	375N	355N	415N
Fólia varrat erőssége							
-Hosszirányú varrat	150N/50mm	160N/50mm	165N/50mm	275N/50mm	470N/50mm	490N/50mm	725/50mm
-Keresztirányú varrat	230N/50mm	230N/50mm	255N/50mm	335N/50mm	635N/50mm	740N/50mm	950N/50mm
Ellenállás ütéssel szemben A	100mm	150mm	150mm	450mm	600mm	800mm	1250mm
Ellenállás ütéssel szemben B	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm
Szakítószilárdság							
-hosszanti irányban	310N/50mm	415N/50mm	310N/50mm	760N/50mm	880N/50mm	1070N/50mm	1360N/50mm
-Kereszt irányban	190N/50mm	245N/50mm	240N/50mm	490N/50mm	640N/50mm	735N/50mm	895N/50mm
Nyújthatóság							
-Hosszanti irányban	145%	200%	155%	255%	275%	255%	250%
-Kereszt irányban	135%	145%	175%	255%	275%	250%	255%
Ellenállás statikus terheléssel szemben	20Kg						
Vízállóság mesterséges Uv öregítés után	60kPa-6118kgf/m ²						
Vízállóság vegyi anyagoknak kitétség után	60kPa-6118kgf/m ²						

A bevizsgáló szervezet neve és címe : TSUS n. o., Notifikovana osaba c. 1301 Studena 3, 826 34 Bratislava, Slovenska republika.

Üzemi gyártásellenőrzés „CE” száma: c. 1301-CPD-0783/2012

Tanúsítvány érvényben marad, amíg a megállapított feltételek harmonizált bizonyítása technikai vagy termelési feltételei a gyárban, jelentősen nem változik meg.